

DEMAIS

Demais é uma tinta Econômica de boa qualidade, oferecendo um fino acabamento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento.

Composição Básica:

Resina à base de dispersão aquosa de Copolímero Estireno Acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, Glicóis e Tensoativos Etoxilados e Carboxilados. Produtos classificados conforme norma NBR-11072 da ABNT tipo 4.5.1 e em conformidade com NBR 15079.

Indicação:

É indicado para pinturas em alvenarias, fibro-cimentos, cerâmica não vitrificada, telhas e blocos de cimento em ambientes internos.

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

Concreto, Gesso e Blocos de Cimentos: Aplicar Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.

Reboco Novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida aplicar o Selador Acrílico Hidrotintas. Caso não seja possível aguardar a cura total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas.

Reboco Fraco, Caiação, Desagregado ou com Partes Soltas: Lixar a superfície retirando e eliminando o pó, em seguida aplicar o Fundo Preparador de Paredes Hidrotintas. Superfícies com mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária em partes iguais, aplique a solução, aguardar 5 horas, então enxágüe com água a superfície e aguarde a secagem. Superfície com gordura: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície.

Aplicação:

Usar rolo de lã de pêlos curtos ou pincéis de cerdas macias. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Durante a aplicação, mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas abertas. Limpar as ferramentas com água e sabão após o uso. Não aplicar esse produto sobre superfícies pintadas com produtos hidro-repelentes.

Diluição:

Mexer bem, na própria embalagem, com uma espátula/ripa de no mínimo 5 cm de largura, antes e durante a aplicação. Diluir na proporção máxima de 10% de água.

Rendimento:

Pinta **70 m²** acabado com embalagem de 15L.

Pinta **14 m²** acabado com embalagem de 3L.

Secagem:

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 °C).

Ao toque: **30 min.**

Entre demãos: **04 horas.**

Total: **24 horas.**

Especificações:

Viscosidade Krebs Stormer 25°C: **100 - 116 KU**

Densidade gr/cm³ 25°C: **1,400 +/- 0,015**

pH 25°C: **Mínimo 8,5**

HIDROTINTAS LTDA

Rua Mendel Steinbruch, 10.500, Pajuçara - Maracanaú - CE

CNPJ Nº 05.477.054/0001-66

CEP - 61.939-210

Fone/fax: 85 4009.1666

pinte@hidrotintas.com.br www.hidrotintas.com.br