

SECAMAX

É um Esmalte Sintético à base de resina alquídica.

Possui ótima aderência, alto rendimento e alto poder de cobertura. É de fácil aplicação e acabamento alto brilho.

Composição Básica:

Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), Hidrocarbonetos Alifáticos, secantes organo-metálicos.

Produto classificado conforme norma NBR – 11702 da ABNT tipo 4.2.1.4 e em conformidade com NBR 15494.

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, cuidados de vem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura. Metais ferrosos: Lixe a superfície retirando a ferrugem, em seguida aplique uma ou duas demão de Hidrofer Fundo Anticorrosivo. Galvanizados e Alumínio: Aplicar um Fundo para Galvanizados ou um Fundo Fosfatizante. Imperfeições: Aplicar Massa para Madeira Hidrotintas; e para repintura, lixar a superfície até a perda total do brilho. Alvenaria: Aplicar a Massa Acrílica Hidrotintas, e como fundo o Selador Acrílico. Madeira: Lixe a superfície retirando as farpas, então aplique uma demão de Fundo Branco Fosco Hidrotintas. Para repintura lixar a superfície até a perda total do brilho.

Diluição:

Produto pronto para uso. Quando necessário utilizar até 10% de Hidroráz para pincel, rolo de espuma ou pistola.

Aplicação:

Usar pincel, rolo de espuma ou pistola. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Não aplicar em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes. Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 90%. Não aplicar com temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C.

Rendimento:

0,750 L pinta 10 M² por demão.

3 L pinta 40 M² por demão.

Secagem:

Ao toque: 20 minutos.

Entre demãos: 6 a 8 horas.

Total: 24 horas.

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura do ambiente (próximo a 25°C).

Indicação:

É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.