

O Verniz Sintético Hidrotintas é um produto à base de resina alquídica, que protege e realça a superfície da madeira. Produto de fácil aplicação, rendimento e de alta durabilidade.

Composição Básica:

Resina Alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, Hidrocarbonetos Alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém Benzeno e metais pesados. Produto classificado conforme norma NBR – 11702 da ABNT tipo 4.3.1.1 e em conformidade com a NBR 16211.

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura. Mancha de gordura e mofo: Limpar a superfície com Thinner. Aguardar a secagem, corrigir as imperfeições com uma lixa grana 150, no desbaste. Em seguida lixar com lixa grana 220, para acabamento, em seguida remover o pó. Selagem: Utilizar uma Laca Seladora Nitrocelulose abrاندando com lixa para madeira grana 400.

Aplicação:

Usar pincel, rolo de espuma ou pistola. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos.

Diluição:

Produto pronto para uso.

Quando necessário, diluir na proporção máxima de 10% de aguarrás.

Rendimento:

Galão (3 L): até 11,25 m²/demão

¼ Galão (0,75 L): até 2,81 m²/demão

Secagem:

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próximo de 25°C).

Ao toque: 15 min.

Entre demãos: 02 a 04 horas.

Final: 24 horas

Indicação:

É indicado para pinturas e revestimento de madeiras em ambientes internos.

Rua Mendel Steinbruch, 10.500, Pajuçara Maracanaú - CE

CEP - 61.932-971.

Fone/fax: 85 4009.1666

pinte@hidrotintas.com.br