

VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR HIDROTINTAS

O Verniz triplo filtro solar Hidrotintas realça, protege e impede a ação danosa dos raios ultravioletas a superfície da madeira. Você pode envernizar todos os tipos de madeira, em ambientes internos e externos, isso graças aos aditivos e pigmentos com proteção ultravioleta. Tem boa durabilidade, secagem rápida e fácil aplicação.

Composição Básica:

Resina Alquílica à base de óleo vegetal semi-secativo, Hidrocarbonetos Alifáticos, secantes organo-metálicos e aditivos. Não contém Benzeno e metais pesados. Produto classificado conforme norma NBR – 11702 da ABNT tipo 4.3.1.7 Verniz com Filtro Solar Brilhante.

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, alguns cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura. Mancha de gordura e mofo: Limpar a superfície com Thinner. Aguardar a secagem, corrigir as imperfeições com uma lixa grana 150, no desbaste. Em seguida lixar com lixa grana 220, para acabamento, em seguida remover o pó. Selagem: Utilizar uma Laca Seladora Nitrocelulose abrاندando com lixa para madeira grana 400.

Aplicação:

Usar pincel, rolo de espuma ou pistola. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Antes de aplicar o produto, observe se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, será melhor deixar a pintura para outro dia. Pois em dias que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar mais. Se necessitar realizar limpeza na superfície que envernizou, espere 7 dias antes de fazê-lo.

Diluição:

Diluir na proporção máxima de 10% de aguarrás

Dilua 5 partes de verniz com até 1/2 partes de Hidroraz. Ex.: Adicione 100 ml de Hidroraz para cada 1 litro de verniz.

Rendimento:

Galão (3 L): até 12,5 m²/demão

¼ Galão (0,75 L): até 3,125 m²/demão

Secagem:

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próximo de 25°C).

Ao toque: 04 a 06 horas

Entre demãos: 16 a 24 horas.

Final: 24 horas

Indicação:

É indicado para pinturas e revestimento de madeiras em ambientes internos e externo, não utilizar na pintura de assoalhos.

Avenida Mendel Steinbruch, 10.500 - Pajuçara - Maracanaú - CE

CEP - 61.932-971.

Fone/fax: 85 4009.1666

pinte@hidrotintas.com.br