

Descrição:

Fundo de base sintética com grande poder de enchimento e aderência, para nivelar e uniformizar a absorção sobre a madeira nova ou com massa para madeira em ambientes externos e internos. Aumenta o rendimento da tinta de acabamento. Produto classificado conforme norma NBR – 11072 da ABNT tipo 4.1.1.7

Composição Básica:

Resina à base de óleo vegetal semisecativo, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes organo metálicos.

Preparação da Superfície:

Limpar a superfície, eliminando poeira, mofo, gordura, etc. Se necessário lixar bem a superfície, retirando todo e qualquer agente contaminante. Aplicar o produto diretamente sobre a superfície, lixar as farpas após a secagem.

Aplicação:

Utilizar pincel de cerdas macias, rolo de espuma ou pistola.

Diluição:

Produto pronto para uso, quando necessário, diluir com, no máximo, de 10% de Hidroraz no caso de pincel e rolo, para uso no revolver diluir com quantidade suficiente para aplicação com Hidroraz.

Rendimento:

Galão 3 L 25 M² por demão.

Secagem:

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próximo de 25°C).

Ao toque: 4 a 6 horas

Entre Demão: 8 horas

Final: 18 a 24 horas.