HidroTintas	BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MAXLIT

É um Esmalte Sintético de ótimo custo X benefício. Possui ótima qualidade, grande rendimento e alto poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência e acabamento alto brilho.

É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), Hidrocarbonetos Alifáticos, secantes organometálicos. Produto classificado conforme norma NBR– 11702 da ABNT tipo 4.2.1.4 e em conformidade com NBR 15494.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura.

- **Alumínio, galvanizado e PVC:** Remover resíduos e lixar até eliminar o brilho.
- **Madeiras:** Remover resíduos e lixar até eliminar o brilho.
- **Repintura:** Lixar a superfície até perda total do brilho.
- **Metais ferrosos:** Lixar a superfície retirando a ferrugem, em seguida aplicar uma ou duas demãos de Hidrofer Fundo Anticorrosivo
- **Galvanizados:** Aplicar o Fundo para Galvanizados Hidrotintas
- **Imperfeições:** Aplicar Massa Para Madeira Hidrotintas.
- **Repintura:** Lixar a superfície até total perda do brilho
- **Superfícies com mofo:** Lavar com uma solução em partes iguais de água e água sanitária, aplicar a solução e aguardar 5 horas. Depois, enxaguar a superfície com água e aguardar a secagem
- **Superfícies com gordura:** Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície

APLICAÇÃO

Usar pincel, rolo de espuma ou pistola. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou

em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Não aplicar em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes. Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 90%. Não aplicar com temperatura inferior a 10 ºC ou superior a 40 ºC.

DILUIÇÃO

Produto pronto para uso. Quando necessário utilizar até 5% de Hidroraz para pincel, rolo de espuma ou pistola.

RENDIMENTO

– Pinta 10 m² por demão para 0,75 LT

– Pinta 40 m² por demão para 3 LT

SECAGEM

Os tempos de secagem são obtidos em condições ideais de umidade relativa do ar (próximo de 70%) e temperatura ambiente (próxima a 25 º).

– Ao toque: 30 minutos

– Entre demãos: 6 a 8 horas

– Final: 24 horas

VALIDADE

O produto é valido por 3 (três) anos a partir da data de fabricação, desde que esteja com o lacre preservado e armazenado em local e em condições apropriadas.

Endereço: Av. Doutor Mendel Steinbruch, 10500 – Pajuçara, Maracanaú

CEP: 61.932 – 971

Fone/Fax: 85 4009 1666

E-mail: pinte@hidrotintas.com.br